

Leistungserklärung

13 SK DOP-119/1

Artikelbezeichnung	119/1
Verwendung	Gewebe aus Glasfasern zur Armierung in Putzsystemen
Hersteller	Technical Textiles d.o.o.e.l., Techn – Industrial Zone 12, MK – 2000 Shtip, Nordmazedonien
Produktionswerk	Technical Textiles d.o.o.e.l., Techn – Industrial Zone 12, MK – 2000 Shtip, Nordmazedonien
System	2+
Europäisches Zertifikat für die Bewertung	EAD 040016-01-0404
Europäisches technisches Gutachten	ETA 16 /0546
Institut für die technische Begutachtung	Technische Prüfanstalt für Baugewerbe Praha, staatliches Unternehmen, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Prosek, Tschechische Republik
Gemeldetes Subjekt	1020

Deklarierte Produkteigenschaften

Produkteigenschaft	Prüfmethode	Technische Daten
Flächengewicht	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.7	165g / m ² ± 5%
Aschegehalt	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.2	74% ± 4%
Maschenweite	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.4	lichte Weite Kette / Schuss ± 0,5mm
Verbrennungswärme	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.3	10,41 MJ / kg
Reaktion auf Feuer	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.1	NPA
Dicke	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.8	NPA
Dehnungsverhältnis im Anlieferzustand	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.6	min. 3% Kette / min. 3% Schuss
Dehnungsverhältnis nach Alkalitest	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.6	min. 2% Kette / min. 2% Schuss
Zugfestigkeit im Anlieferzustand	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.6	min. 1500N / 5cm Kette / min. 1500N / 5cm Schuss
Zugfestigkeit nach Alkalitest	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.6	min. 1000N / 5cm Kette / min. 1000N / 5cm Schuss

Drahovce 12.12.2022



.....
Jens Wendland / Inhaber